



Adesivil D3

Adesivo vinilico esente da solvente, resistente all'acqua per pavimenti galleggianti in legno prefinito o aminoplastici rigidi, melaminici e laminati



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio maschio-femmina di elementi prefinito in legno.
- Incollaggio maschio-femmina di laminati e pannelli di legno ricomposto.
- Incollaggio in generale di piccoli elementi di legno e lavori di bricolage.
- Incollaggio di serramenti esterni, mobili bagno e cucina, esposti all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivil D3 è un adesivo a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa, che non contiene solventi ed altre sostanze pericolose. Pertanto può essere utilizzato senza effetti dannosi per la salute e non necessita di particolari accorgimenti nell'immagazzinaggio.

Adesivil D3 ha una buona rapidità di presa e, ad asciugamento avvenuto, il film che si ottiene è trasparente e resistente all'acqua secondo la classe D3 della norma EN 204/205.

L'adesione, la resistenza ai carichi statici e al caldo, anche per lunghi periodi, sono ottime.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare a temperatura inferiore a +15°C.
- Non diluire con acqua.
- Non utilizzare per incollare parquet direttamente sul sottofondo, usare gli specifici adesivi MAPEI per la posa del parquet.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Adesivil D3 è disponibile in un pratico flacone dotato di beccuccio dosatore. Tale beccuccio è sagomato con una forma a "gradini" che permette il taglio a seconda della quantità che è necessario applicare.

Stendere nella femmina della doga del pavimento prefinito una quantità tale da assicurare una buona

bagnatura. Inserire l'elemento successivo prima che l'adesivo sia asciutto (5-10') e comprimere con forza. Eventuali sbavature di **Adesivil D3** debbono essere eliminate immediatamente con uno straccio umido. La pavimentazione sarà pedonabile dopo circa 12-24 ore mentre per il completo indurimento è necessario attendere 24-48 ore; la velocità di asciugamento dell'adesivo dipende dalla temperatura dell'ambiente e dall'assorbimento del legno.

CONSUMO

Il consumo è di circa 0,025 kg/m lineare (0,1-0,2 kg/m² se utilizzato per l'incollaggio e l'accoppiamento di elementi di legno).

Pulizia

Adesivil D3 può essere tolto, finché fresco, dal legno, dalle mani ed indumenti con acqua. Il film secco può essere rimosso con uno straccio imbevuto di solvente.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in bottiglie da 500 g.

IMMAGAZZINAGGIO

Adesivil D3 teme il gelo sia durante il trasporto che l'immagazzinaggio; si deve pertanto evitare un'esposizione troppo prolungata a temperature inferiori a +5°C.

In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse, **Adesivil D3** è stabile per almeno 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Adesivil D3 non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Adesivil D3



Spalmatura a rullo di Adesivil D3 per accoppiamento di elementi in legno



Incollaggio di serramenti in legno per esterno



Stesura di Adesivil D3 nella femmina della doga in laminato



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido viscoso
Colore:	bianco
Film essiccato:	trasparente
Massa volumica (g/cm ³):	1,1
pH:	3
Viscosità Brookfield (mPa·s):	15 (# 3 - 20 RPM)
Residuo solido (%):	52

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +15°C a +35°C
Tempo aperto:	5-10 minuti
Pedonabilità dopo:	circa 12-24 ore
Indurimento finale:	circa 24-48 ore
Resistenza all'acqua (secondo EN 204-205) - classe:	D3
- adesione (condizionamento N° 4: 7 gg a +23°C + 4 gg in acqua + 7 gg a +23°C) (N/mm ²):	> 8

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com



Posizionamento della doga in laminato, maschio, femmina



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI